

1.

Description

polyChro-fond est une impression minérale pour l'intérieur, ouverte à la diffusion de vapeur d'eau.

2.

Domaines d'application

polyChro-fond s'emploie pour le pré-traitement des surfaces en intérieur, qui seront recouvertes de la véritable peinture d'intérieur „polyChro-intérieur“.

PolyChro-fond sera appliqué dans les cas suivants :

- Egalisation des éventuelles différences d'absorption des supports minéraux et/ou organiques et d'anciennes peintures bien adhérentes.
- Consolidation des supports très absorbants, farinants ou friables.

L'impression avec polyChro-fond renforce l'homogénéité des surfaces et notamment celles exposées à des lumières rasantes.

3.

Propriétés

- Double liant : sol de silice et hydrosol
- Pouvoir égalisant
- Consolide les supports et améliore l'adhérence
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau, microporeux
- Sans ajout de solvant
- Sans odeur

Caractéristiques

- Densité
- Diffusion en équivalence de couche d'air
- Part organique

env. 1,03
 $s_d < 0,01$ m
< 5%



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

4.

Mise en oeuvre

Préparation des fonds

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et solides. Eliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, par grattage, brossage, lavage ou par tout traitement adapté.

Mise en oeuvre

L'impression polyChro-fond s'applique pure à la brosse. L'application au pistolet est possible. Eviter le surplus de peinture qui occasionne des zones brillantes.

Pour les supports très absorbants, procéder à une seconde application frais sur frais.

Remarque

Ne pas utiliser polyChro-fond comme diluant pour polyChro-intérieur.

Temps de séchage

Recouvrable après 6 heures.

Consommation

Env. 0,1 - 0,2 l/m² en fonction de l'absorption du support.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantiers.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

5. Conditionnement

Pot de 5 L.

6. Conservation

1 an en emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5° et + 35°C.
Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur.

7. Destruction

Code CED : 08 01 12. Ne recycler que les emballages vides.

8. Hygiène et sécurité

polyChro-fond est légèrement alcalin.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, pierre, céramique etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de sécurité du produit.

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

Edition janvier 2015